

W 310 Štuk vonkajší jemný biely

Podľa EN998-1: Obyčajná malta s pevnosťou v tlaku CS I a vztlávnosťou W1 s bielym cementom.



Vlastnosti:

- dobrá paropriepustnosť
- vysoká pevnosť
- vysoko priedušný štuk
- krémová konzistencia
- rýchly, ľahká spracovateľnosť
- zvýšená odolnosť, voduodpuďujúci
- mrazuvzdorný
- použiteľný v exteriéroch aj interiéroch
- vytvára ideálny povrch pre nátery a maľby
- je aplikovateľný v tenkej vrstve, poskytuje jemnú povrchovú štruktúru
- charakteristická rovnomerná štruktúra.

Oblasť použitia:

V exteriéroch aj interiéroch v jednej vrstve ako hladká omietka pre steny a stropy. Je optimálnou hladkou omietkou na vápenno-cementovú jadrovú omietku. Je vhodná na vyrovnávanie povrchov na základe minerálnych podkladov pod nátery.

Spracovanie:

Jemnú štukovú omietku nanášame na jadrovú omietku so zodpovedajúcou pevnosťou, bez prachu a nečistôt. Pred nanášaním treba zabezpečiť rovnomernú nasiakavosť povrchu stien penetračným náterom značky BAUTEKO alebo vlhčením. Jemnú štukovú omietku treba rozmiešať s vodou priamo na stavbe. Miešanie je možné realizovať v miešačke na betón, horizontálnym miešadlom (napr. PFT), ručným miešadlom alebo ručne. Nanáša sa gletovacím hladidlom pri odporúčanej teplote medzi +5 °C až +25 °C. Odporúčanú hrúbku nanášanej vrstvy určuje kvalita povrchu základovej omietky. Pokiaľ je požiadavka na vytvorenie dokonale hladkého povrchu, tak nanesenú hladkú omietku rovnomerne zahladíme špongiovým hladidlom.

Technické údaje:

Maximálny rozmer zrn: 0,6 mm.
 Pevnosť v tlaku: >1 N/mm².
 Priľnavosť: >0,1 N/mm².
 Pevnosť v ťahu za ohybu: >0,5 N/mm².
 Koeficient difúzneho odporu (μ): cca 5/20.
 Koeficient tepelnej vodivosti: 0,45 W/mK.
 Spotreba materiálu: Obsah 1 vreca pri hrúbke 2 mm postačí na plochu 15-16 m².
 Hrúbka vrstvy: cca 2-3 mm.
 Spotreba zámesovej vody: cca 10 l/vrece.
 Doba spracovateľnosti: cca 2 hodiny.

Balenie:

25 kg vrecia.

Skladovanie:

Na suchom krytom mieste, bez otvorenia, v pôvodnom balení maximálne 12 mesiacov.

Poznámky:

Omietka počas doby tuhnutia nesmie zamrznúť. Omietku počas doby tuhnutia treba chrániť pred priamymi slnečnými lúčmi, nad +25 °C, ako aj pred prievanom, mrazom a priamym dažďom. Presná spotreba materiálu sa zisťuje skúšobným nanesením. Obsahuje vápenný hydrát a cement, preto pôsobením vody sa chová ako zásada. Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou. Zasiahnuté miesto treba umyť veľkým množstvom vody a podľa potreby treba vyhľadať lekára.