

Technický list 189

Technický list platí pre výrobky	charFIX[®] ELAST COOLna	
Opis výrobku	Za studena samolepiaci SBS modifikovaný asfaltový pás s nenasiakavou nosnou vložkou z polyesterového rúna, obojstranne vybavenou krycou vrstvou zo samolepiacej SBS modifikovanej asfaltovej zmesi, chráneného separačnou, snímateľnou silikónovou fóliou na strane spodnej a farbeným granulátom na strane hornej.	
Vrstvová skladba výrobku	povrch horný krycia vrstva nosná vložka krycia vrstva povrch spodný	farebný granulát modifikovaný asfalt SBS polyesterové rúno modifikovaný asfalt SBS snímateľná silikónová fólia
Podľa určenia spadá do skúšobných noriem	EN 13707 ako vrchná vrstva pre hydroizoláciu striech	
Oblasť použitia	Ľahko aplikovateľná samolepiaca asfaltová krytina sa používa pre strechy pergol, záhradných domčekov a pod., s min. sklonom striech 7°.	
Vyhotovenie a označenie výrobku	Produkt sa vyrába v rolách so šírkou 0,5 m a s dĺžkou 5 m. Pás sa vyrába v hrúbke 3,3 ± 0,3 mm.	

Spracovanie	Pri spracovaní asfaltových pásov je vždy nutné dodržať zásady uvedené v ČSN. Pre kvalitu izolačských prác je nutné, aby teplota konštrukcie, materiálu a ovzdušia bola vyššia než +15 °C na základe pokynov výrobcu na spracovanie asfaltových pásov.
Skladovanie	Kotúče asfaltových pásov sa skladujú v krytých skladiskách na suchej, rovnej a pevnej podlahe uloženej nastojato tak, aby neboli vystavené UV žiareniu a priamym poveternostným vplyvom. V blízkosti nesmú byť žiadne tepelné zdroje. Maximálna skladovateľnosť výrobku je 6 mesiacov od dátumu dodania tovaru.
Preprava	Kotúče asfaltových pásov sa dopravujú na paletách nastojato v čistých, krytých a suchých dopravných prostriedkoch.

charFIX[®] ELAST COOLna

Typy výrobkov vyrábaných podľa TL 189 sú podrobované testom vlastností v rozsahu a frekvencii presne daných vo vyššie uvedených normách.

Všetky meradlá používané na meranie, podľa nižšie uvedených noriem, sú riadené internými predpismi.

Technické parametre		skúška podľa ČSN EN	poznámka	jednotka	hodnota
Dĺžka		1848-1		m	min. udávaná dĺžka
Šírka		1848-1		m	0,5 m ± 0,8 %; 1,0 m ± 0,8 %
Priamosť		1848-1		mm	max. 20 mm/10 m dĺžka
Zjavné chyby		1850-1		-	bez zjavných chýb
Hrúbka		1849-1		mm	3,3 ± 0,3
Vodotesnosť		1928	metóda B	kPa	pri 200 kPa vyhovuje
Priepustnosť vodnej pary		1931		μ	20000
Reakcia na oheň		13501-1		trieda	E
Správanie pri vonkajšom požiari		13501-5		-	B _{ROOF} (t1)
Ťahové vlastnosti: Pevnosť	pozdlžna	12311-1		N/50 mm	900 ± 200
	priečna				700 ± 200
Ťahové vlastnosti: Ťažnosť	pozdlžna			%	45 ± 10
	priečna				45 ± 10
Odolnosť proti pretrhávaniu (driek klinca)		12310-1		N	150 ± 50
Ohybnosť pri nízkych teplotách		1109		°C	-25
Odolnosť proti stekaniu pri vyšších teplotách		1110		°C	110
Umelé starnutie	ohybnosť	1296, 1109		°C	pri -25 °C vyhovuje
	stekavosť	1296, 1110		°C	pri 110 °C vyhovuje
Odolnosť proti statickému zaťaženiu		12730		kg	-
Odolnosť proti nárazu		12691	metóda A	mm	-
Priľnavosť posypu		12039		%	20
Rozmerová stálosť		1107-1		%	≤0,3

Neobsahuje zložky a prísady považované za nebezpečné

Uvedené hodnoty sú stanovené štatisticky a môžu vykazovať tolerancie.

Systém posudzovania zhody 2+